

Technický prospekt hloubkový základní nátěr

Základní nátěr pro předběžné ošetření
klimatizačních desek CALSITHERM

Hloubkový základní nátěr je vodová, namodralá disperze bez rozpouštědel na bázi čistého akrylátu. Umožňuje difúzi a odolává zásadám. Hloubkový základní nátěr KP slouží jako ochrana proti vzplanutí klimatizační desky CALSITHERM a desky do ostění. Hloubkový základní nátěr KP nepatrně snižuje kapilární aktivitu klimatizační desky do blízkosti povrchu a zpevňuje ošetřený povrch.

Hloubkový základní nátěr CALSITHERM KP před zpracováním důkladně promíchejte a naneste rovnoměrným nástřikem v jednom pracovním kroku. Případnou lokální opravu proveďte ještě před zaschnutím (mokrě na mokré). Měli byste zajistit dostatečné větrání pracoviště. Níže uvedené činnosti lze provádět až po úplném zaschnutí hloubkového základního nátěru KP – zpravidla následující den.

Nátěr se nesmí nanášet při teplotě vzduchu nebo podkladu pod +5 °C. Přístroje lze čistit vodou, dokud základní nátěr KP ještě není zaschlý.

Na každý metr čtvereční klimatizační desky je zapotřebí cca 150 ml základního nátěru KP zředěného vodou v poměru 1 : 1.

Základní nátěr KP je dodáván v pětilitrových plastových vědrech. Otevřená vědra uzavřete a co nejdříve spotřebujte. Hloubkový základní nátěr CALSITHERM KP je nutno skladovat v nemrznoucích prostorách.

Popis
výrobku

Zpracování

Spotřeba

Dodávka/
skladování

Vnitřní izolace s komfortem

tepelně izolující | kapilárně aktivní | neplesnivějící | nehořlavá | ekologická

Bezpečnost, ekologie, likvidace

Bližší informace ohledně bezpečnosti při přepravě, skladování a manipulaci, jakož i informace o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Výše uvedené údaje byly sestaveny naším výrobním oddělením podle nejnovějšího stavu vývoje a aplikační techniky. Použití a zpracování jsou již mimo náš vliv, proto nelze z obsahu prospektu odvozovat záruku výrobce.

Údaje neuvedené v prospektu nebo odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Vydáním tohoto technického prospektu se předchozí prospekty stávají neplatnými.

CALSITHERM Silikatbaustoffe GmbH

Závod/prodej:

Hermann-Löns-Str. 170
D-33104 Paderborn
Tel.: +49 (0) 5254 99092-0
Fax: +49 (0) 5254 99092-17

www.calsitherm.de
www.klimaplatte.de
www.ebk.cz

Verze: 2011 | 01

